TECHNICKÝ LIST
Titebond® Original Lepidlo



Disperzní lepidlo na dřevo interiérové

Titebond original lepidlo na dřevo je již 50 let standard pro průmyslové lepení dřeva. Poskytuje velkou a silnou počáteční lepivost pro rychlou fixaci a skrácení upínacího času. Lepidlo poskytne pevnější spoj, než je samotná pevnost dřeva.

Titebond original může každému pomoci zpracovat dřevo pro dosažení profesionálních výsledků. Je ideální na dřevo, sololit, dřevotřísku, kůže, látky a většinu porézních materiálů. Titebond Original je snadno použitelný, netoxický a čistitelný vodou.

Vlastnosti produktu

Rychlé slepení - zkrácený upínací čas.
Voděvzdornost **(ČSN EN 204) D2.**
Spoj je pevnější než pevnost dřeva.
Odolné proti rozpouštědlům po vytvrzení.
Vynikající brousitelnost.
Vhodné pro dokončovací práce.
Snadné čištění vodou.

Fyzikální vlastnosti

Typ Alifatická emulzní pryskyřice
Skupenství Kapalina
Barva Žlutá
Zaschlé lepidlo Žluté, průhledné
Sušiny 46%
Viskozita (dynamická) 3.200 mPa/s

Obsaženo VOC 10,7 g/l (Obsah těkavých organických látek)
Hmotnost/galon 4,17 kg (cca 1,1 kg/1 l)
Teplotní třída* Přibližně 10°C.
Bod vzplanutí > 93,5°C.
Zamrazení/rozmrazení stabilní
pH 4,0

Trvanlivost 24 měsíců od data zakoupení v dobře uzavřených nádobách do 24°C.

*Teplotní třída indikuje minimální doporučenou teplotu, při které mohou lepidlo, vzduch a materiály být v průběhu použití, aby byla zajištěna dobrá vazba.

Aplikační pokyny

Teplota pro použití nad 10°C.
Otevřená montážní doba 5 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).
Celkový montážní čas 10-15 minut (21°C./ 50% relativní vlhkost).
Spotřeba přibližně 1 l na 6 m^2 v jedné vrstvě.
Povinný upínací tlak dostatečný pro těsný kontakt obou dosedacích ploch (obecně, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pro jehličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pro středně tvrdé dřevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pro tvrdé dřevo).
Způsob aplikace plastové dózy s aplikační špičkou pro jemné nanášení, lepidlo může být také nanášeno válečkem nebo štětcem.
Začištění otřete vlhkým hadříkem dokud je lepidlo vlhké, popřípadě seškrábněte a smirkovým papírem zbrušte zaschlý přebytek.

Omezení

Lepidlo Titebond Original není určeno pro venkovní použití nebo do míst, kde je vysoká vlhkost prostředí. Není určeno pro nosné spoje.
Nepoužívejte, pokud je teplota lepidla nebo materiálu nižší než 10°C.
Při nižších teplotách může dojít k zahuštění lepidla. Mícháním obnovíte jeho původní podobu. Vzhledem k rozdílům povrchů různých typů dřevin je dobré provést test přilnavosti materiálů, které budete lepit. Přečtěte si bezpečnostní listy.
Nevystavujte lepidlo mrazu.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNĚNÍ

Dráždí oči a kůži. Nepolykejte. Vyvarujte se zasáhnutí očí lepidlem, nebo dlouhodobému kontaktu s pokožkou.
PRVNÍ POMOC: Při požití nevyvolávejte zvracení, kontaktujte lékaře. V případě zasažení očí, je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte místa kontaktu s pokožkou vodou a mýdlem. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, obraťte se na lékaře.

informace o baleních

Oj. kód	Balení	Váha	EAN
123-5062	118ml	152 g	037083050622
123-5063	237ml	0,290 kg	037083050639
123-5065	946ml	1,092 kg	037083050653
123-5066	3,78 l	4,154 kg	037083050660
123-5067	18,92 l	22,100 kg	037083050677

Výrobce:
Franklin International Inc
2020 Bruck Street
Columbus, Ohio USA 43207
Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com

Distributor:
IGM nástroje a stroje s.r.o.
TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201, 252 67 Tuchoměřice
Tel: 220 950 910; www.igm.cz